

Renovationsmöglichkeiten von Parkett

Nicht von ungefähr haben Sie sich für den Einbau von Parkett entschieden. Kaum ein anderer Bodenbelag kann, bei geeigneter Pflege, Generationen überdauern, ja mit der Zeit sogar an Schönheit gewinnen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass jahrzehntelanger Gebrauch, ein Mieterwechsel, eine lebhafte Kinderschar oder vielleicht ein Wohnungsumbau Reparaturen beziehungsweise eine neue Oberflächenbehandlung nötig machen.

Der Vorteil eines Parkettbodens liegt gerade in diesen Erneuerungsmöglichkeiten. Bei fachgerechter Ausführung macht sich eine solche Investition in jedem Fall bezahlt. Wenden Sie sich deshalb an ein **Fachgeschäft**, welches mit Ihnen Art und Produkt der Oberflächenbehandlung abklärt.

Die normale Renovation eines Parketts erfordert mehrere Arbeitsgänge und dabei wird in der Regel gesamthaft etwa 0,5–0,7 mm Nutzhholz abgetragen/abgeschliffen:

- Der Boden wird gründlich und mehrfach geschliffen, um Schmutzrückstände, alte Behandlungen sowie Eindrücke, Kratzer und dergleichen zu entfernen.
- Tiefe Beschädigungen in der Parkettoberfläche können durch Ersetzen einzelner Parketelemente entfernt werden.
- Je nach Parkettart können Fugen mit Plastischholz, hergestellt aus abgeschliffenem Holzstaub und der Oberflächenbehandlung entsprechendem Bindemittel, gründlich und möglichst über die ganze Höhe ausgespachtelt werden.
- Nach dem Feinschliff wird das Holz 1x grundiert, bevor mind. 2 Aufträge Versiegelung appliziert werden.

In der Regel ist der neuversiegelte Parkettboden am nächsten Tag wieder begehbar und nach 2–3 Tagen Trocknungszeit ist der Raum normal benützbar.

Wenig kleine Staubpartikeleinschlüsse in der obersten Lackschicht lassen sich auf der Baustelle nicht vermeiden. Sie stellen keinen Mangel dar und verschwinden durch Gebrauch und Unterhaltsarbeiten nach kurzer Zeit.

Die Versiegelungsart/der Lacktyp wird je nach der zu erwartenden Beanspruchung ausgewählt. Es existieren Versiegelungen für normalen Wohnbereich sowie hoch strapazierfähige Lacke für den öffentlichen Bereich auf dem Markt.

Wird die Parkettoberfläche geölt, gewachst oder mit einem Kombisystem aus Öl und Wachs endbehandelt, sind die System- und Herstellervorgaben betreffend die Verarbeitung, Trocknungszeit und weiteren Behandlungen/Reinigungen unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Durch das Ölen oder Wachsen entsteht eine natürliche, matte und seidige Oberfläche ohne Beschichtung. Die unverkennbare Patina stellt sich nach einiger Zeit Gebrauch automatisch ein.

Wählen Sie deshalb für Parkettarbeiten jeglicher Art ein **Fachgeschäft**, welches Ihnen eine seriöse Offerte unterbreitet und mit seinem Team von guten Berufsleuten die anstehenden Arbeiten einwandfrei ausführt.

Rénovation de parquet: possibilités

Ce n'est donc pas par hasard que vous avez décidé de poser un parquet chez vous. Existe-t-il un autre revêtement qui, entretenu soigneusement, survit à des générations et gagne même en beauté avec l'âge? Ceci n'exclut évidemment pas avec le temps, après des décennies d'utilisation ou d'un changement de locataire, la nécessité d'entreprendre des réparations ou d'appliquer une nouvelle imprégnation.

Cette cure de rajeunissement est un des atouts majeurs du parquet. L'investissement pour un sol exécuté dans les règles de l'art est toujours rentable. Adressez-vous donc au **spécialiste**. Il vous donnera les informations nécessaires concernant les différents types d'imprégnation.

La rénovation courante d'un parquet se fait en plusieurs étapes. Ainsi, en règle générale, 0,5–0,7 mm de la couche d'usure totale sont enlevés par ponçage.

- Le sol est poncé plusieurs fois minutieusement afin d'éliminer les taches, les traitements antérieurs ainsi que les empreintes, rayures et autres choses de ce genre.
- De profondes avaries de la surface du parquet peuvent être supprimées par le remplacement de certains éléments de parquet.
- Selon le genre de parquet, on peut démastiquer à fond les joints composés de mastic de poussière de bois provenant du meulage et d'un liant issu du traitement de surface, si possible sur toute la hauteur.
- Après le ponçage fin, le bois est apprêté une fois avant d'appliquer au minimum 2 couches de vernis.

En général on peut se déplacer sur le parquet un jour après l'application de l'imprégnation. Il est normalement utilisable après 2 – 3 jours de séchage.

Sur les chantiers, il n'est pas possible d'éviter quelques inclusions de particules de poussière dans la couche de vernis supérieure. Elles ne constituent pas un défaut et disparaissent rapidement à l'usage et par les travaux d'entretien.

Le genre de vitrification/le type de vernis est choisi en fonction de la mise à contribution attendue. Sur le marché, il existe des produits de vitrification destinés à un habitat normal ainsi que d'autres extrêmement robustes, adaptés au secteur public.

Si la surface du parquet est huilée, cirée ou si le traitement final est effectué à base d'huile ou de cire, il est absolument nécessaire d'observer et de prendre en considération les spécifications du système et du fabricant concernant l'utilisation, le temps de séchage et les traitements/nettoyages ultérieurs. Une surface naturelle, matte et soyeuse est obtenue sans revêtement par huilage ou cirage. L'indubitable patine s'établit automatiquement après un certain temps d'usage.

Choisissez donc un **spécialiste** pour les travaux du parquets. Il vous fera volontiers une offre et se fera un plaisir d'exécuter un travail dans les règles de l'art.